Акционерное общество
«Национальный центр экспертизы и сертификации»
Кызылординский филиал
Испытательная лаборатория
г. Кызылорда, ул. Желтоксан, 140
KZ.T.12.0408 тел: 8 (7242) 23-56-54 вн. 8002, 8(7242) 23-53-78, e-mail: Labkyz@naceks.kz
Аттестат аккредитации № KZ.T.12.0408 от 15 января 2025 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 755
от «17» сентября 2026 г.

Заявитель, адрес: **ТОО «Тасарал соль» РК, Карагандинская обл., Актогайский р-н, а/о. Тасарал, с. Тасарал, ул. Орталык, 13**
Наименование продукции: **Соль техническая для промышленного применения первый сорт, сыпучая, помол 2, тип Б**
Акт отбора от: **14. 09. 2026 г.**
Регистрационный номер образца: **755**
Предприятие изготовитель: **ТОО «Тасарал соль»**
Дата изготовления продукции: **09/2026 г.**
Размер партии: **50 000 тн.**
Количество образцов: **2 кг**
Место проведения лабораторной деятельности: **ИЛ**
Дата поступления образца: **15. 09. 2026 г.**
Дата начало проведения испытаний: **15. 09. 2026 г.**
Дата окончания проведения испытаний: **17. 09. 2026 г.**
Вид испытания: **Физико-химический и сертификационный**
На соответствие НД: **СТ РК 2649-2015**
Дополнительные сведения: -
Условия проведения испытаний: температура **24,0°С** относительная влажность **78,0 %** атмосферное давление **99,2 кПа**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателей, единица измерений	Обозначение НД на методы испытания	Норма по НД	Фактические значения
1	2	3	4
Внешний вид	ГОСТ 33770-2016	Гранулированный кристаллический продукт. Допускается наличие минеральных примесей, связанных с происхождением соли.	Гранулированный кристаллический продукт.
Цвет	ГОСТ 33770-2016	Белый с оттенками серого, серый, иногда желтоватый с оттенками, связанным с происхождением и способом производства соли. Наличие темноватых частиц допускается в пределах содержания оксида железа и нерастворимого в воде остатка.	Серый
Вкус	ГОСТ 33770-2016	Соленый, без посторонних привкусов	Соленый, без постороннего привкуса
Запах	ГОСТ 33770-2016	Отсутствует, без постороннего запаха	Без постороннего запаха
Массовая доля хлористого натрия, %, не менее	ГОСТ 13685-84	96	97,85

1	2	3	4
Массовая доля кальций - иона, %, не более	ГОСТ 13685-84	0,7	0,384
Массовая доля магний – иона, %, не более	ГОСТ 13685-84	0,25	0,153
Массовая доля сульфат - иона, %, не более	ГОСТ 13685-84	1,2	1,098
Массовая доля калий-иона, %, не более	ГОСТ 13685-84	0,4	0,07
Массовая доля оксида железа (III), %, не более	ГОСТ 13685-84	0,04	0,017
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	ГОСТ 13685-84	0,81	0,472
Массовая доля влаги, %, не более	ГОСТ 13685-84	3,0	0,856
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк\кг, не более	ГОСТ 30108-94	370	не обнаружено

Испытания проведены: В. Тукенова
Ж. Ағаділ
А. Итемген

Начальник ИЛ: А. Есжанова

Ответственный за подготовку протокола испытаний: В. Тукенова

Результаты испытаний распространяются только на образцы подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испытательной лаборатории КФ АО «НаЦЭкС».