



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И КАЧЕСТВА»**
Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной
сертификации Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации
(Росстандарт РФ)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЕК-ТЕСТ»
Юридический адрес: 121359, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, помещение 1,
комната 2

АТТЕСТАТ № RU.RU.01АЯ10.

Телефон: +7 9032335564, e-mail: manager01@ds-ss.bizml.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ЕК/2021 -02282/С от 27.05.2021 года

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория ООО «ЕК-ТЕСТ»
Заявитель:	ТОО «Inder Tuz Company» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Казахстан, 060200, Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, проезд №5, строение 5
Наименование продукции:	Соль техническая для промышленного потребления
Изготовитель:	ТОО «Inder Tuz Company» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Казахстан, 060200, Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, проезд №5, строение 5
Испытано согласно требованиям:	СТ ТОО 170240029098-02-2018 «СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ. КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ (ГАЛИТ). Технические условия»
Метод (методика) испытаний	ГОСТ 13685
Дата получения образца	17.05.2021г.

*Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые
испытаниям*

Результаты испытаний

Определяемый параметр	Нормируемые значения	Фактические значения	Метод анализа
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:			
Массовая доля влаги, % не более	5,0	3,5	ГОСТ 13685
Массовая доля хлористого натрия, %, не менее	97,0	97,5	ГОСТ 13685
Массовая доля не растворимого в воде остатка, %, не более Содержание обменной энергии, МДж/кг	0,85	0,68	ГОСТ 13685
Массовая доля кальций-ионы, % не менее	0,70	0,62	ГОСТ 13685
Массовая доля магний-иона, % не более	0,25	0,19	ГОСТ 13685
Массовая доля калий-иона, % не более	0,40	0,35	ГОСТ 13685
Массовая доля сульфат-иона, % не более	1,50	1,29	ГОСТ 13685
Массовая доля оксид железа, % не более	0,040	0,029	ГОСТ 13685
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Внешний вид	Кристаллический концентрат. Допускается наличие темных частиц и содержание нерастворимого в воде остатка	Соответствует	ГОСТ 13685
Запах	Отсутствует	Соответствует	ГОСТ 13685
Цвет	Белый с голубоватым оттенком	Соответствует	ГОСТ 13685

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Испытуемый образец соответствует требованиям СТ ТОО 170240029098-02-2018 «СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ. КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ (ГАЛИТ). Технические условия».

Инженер-испытатель

Руководитель ИЛ



Ю.В. Мухин.

А.И. Пашук